



Виниловая лента 471/4712 (с лайнером)

Техническая информация

Июль, 2006

Описание продукта	3M™ Виниловая лента 471 и 4712 это лента с разными цветами (9 цветов плюс прозрачный), виниловой основой, с каучуковым адгезивом, идеальна для разметки областей движения, обеспечения безопасности, цветовой кодировки, защиты от истирания, маскирования, герметизации, срачивания и других частых применений 3M™ Виниловая лента 4712 это версия 3M™ Виниловой ленты 471 с лайнером, которая может использоваться для высечки.
--------------------------	--

Конструкция продукта	Продукт	3M™ Виниловая лента 471	3M™ Виниловая лента 4712
	Тип адгезива	Каучуковый	Каучуковый
	Основа	0.1 мм пигментированного и прозрачного винила	0.1 мм пигментированного и прозрачного винила Лайнер – 0.028 мм бумаги премиум
	Длина рулона (стандартная)	33 м	33 м
	Цвет ленты	Желтый, белый, красный, черный, коричневый, зеленый, оранжевый, пурпурный, голубой и прозрачный	Желтый, белый, красный, черный, коричневый, зеленый, оранжевый, пурпурный, голубой и прозрачный

Характеристики	Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией		
	Свойства цветных лент:		
	Адгезия к нержавеющей стали	2.5 Н/ 10 мм	ASTM D-3330
	Прочность на разрыв	27 Н/ 10 мм	ASTM D-3759
	Удлинение при разрыве	130%	ASTM D-3759
	Толщина основы	0.1 мм	ASTM D-3652
	Общая толщина	0.14 мм	ASTM D-3652
	Диапазон температур эксплуатации	4° - 77°C	
	Свойства прозрачной ленты:		
	Адгезия к нержавеющей стали	2.8 Н/10мм	ASTM D-3330
	Прочность на разрыв	27 Н/10 мм	ASTM D-3759
	Удлинение при разрыве	150%	ASTM D-3759
	Толщина основы	0.1 мм	ASTM D-3652
	Общая толщина	0.14 мм	ASTM D-3652

**Виниловая лента
471/4712 (с лайнером)**

Особенности	<ul style="list-style-type: none">- Пигментированные основы сохраняют свои яркие цвета даже при сильном истирании.- Эластичность и способность к необратимой деформации делает ленту идеальной для нанесения на искривленные и неровные поверхности.- Более долгий срок службы по сравнению с похожими продуктами, которые покрашены по поверхности- Более длительные периоды между нанесением помогают увеличить продуктивность- Удобна для множества неровных поверхностей- Стойкость к истиранию и более долгое время службы в применении- Способность к необратимой деформации обеспечивает получение нужного контура нанесения ленты при маскировании, маркировке и герметизации- Простота работы, нет нужды в частом нанесении заново и улучшенный внешний вид- Яркие цвета для цветовой кодировки или маркировки привлекают внимание и помогают улучшить безопасность предприятия- Каучуковый клей обеспечивает хорошую адгезию к большинству поверхностей для простоты применения и прекрасной стойкости на разрыв- Чистое удаление помогает сократить затраты на уборку и труд- Хорошая стойкость к растворителям обеспечивает прекрасную защиту и долгий срок службы продукта
Порядок применения	<p>- Для достижения лучших результатов наносить на чистую, сухую поверхность при температуре от 16°C до 27°C</p> <p>Замечание: Хотя 3M™ Виниловая лента 471 и 4712 стойка к большинству часто применяемых растворителей следует остерегаться кетонов, хлорированных углеводородов и сложных эфиров, содержащихся в растворителях лаков, обезжиривающих составах, растворителях красок и т.п., которые могут привести к вздутию или закручиванию основы</p>
Применения	<ul style="list-style-type: none">- Идеальна для маскирования, обертывания или герметизации неровных или выгнутых поверхностей- Прекрасна для большинства случаев, когда необходимо разметить территорию или обеспечить дополнительную безопасность- Идеальна для цветовой кодировки, защиты от истирания, декора и сращивания
Хранение	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°C и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке.
Срок хранения	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия

Отдел промышленных клейких лент

121614 Москва, Россия

ул. Крылатская, д. 17, стр. 3

Бизнес-парк "Крылатские Холмы"

Tel: (495) 784 7474

Fax: (495) 784 7475

www.3Mrussia.ru

