



## 971 Лента клейкая односторонняя желтая

### Техническая информация

Октябрь 2017

**Описание продукта** Чрезвычайно долговечная лента для напольной разметки 3M™ 971 выдерживает перемещение паллет и тяжелых грузов и оборудования. Уникальный клеевой слой обеспечивает высокую прочность в сочетании с чистым удалением в случае необходимости. Лента идеально подходит производствам, внедряющим систему 5С.

<b>Физические свойства</b> (не для спецификации)	<b>Тип адгезива</b>	Синтетический каучуковый	
	<b>Основа</b>	Полилактид	
	<b>Толщина (ASTM D-3652)</b>	0,8 мм	
	<b>Цвет ленты</b>	Желтый	
<b>Характеристики</b> (не для спецификации)	<b>Адгезия к нержавеющей стали (ASTM-D3330)</b>	54,3 Н/100мм	
	<b>Прочность на разрыв (ASTM D3759)</b>	52,45 Н/100 мм	
	<b>Удлинение при разрыве</b>	4 %	
	<b>Усилие снятия защитного слоя</b>	18 г/см	

#### Особенности

- Окрашенная основа сохраняет яркий цвет даже при истирании.
- Толстая прочная основа выдерживает движение тяжелых грузов и оборудования
- Высокая адгезия к большинству материалов сочетается с чистым удалением одним куском в случае необходимости
- Легко снимается защитный слой
- Идеальна для предприятий с системой 5С

#### Рекомендации по применению

- Поверхность пола должна быть сухой и чистой. Может потребоваться использование растворителей для удаления масел, сжатого воздуха для удаления пыли и т.д.
- Дайте высохнуть растворителю перед нанесением ленты
- Новые полы (бетонные, полимерные и другие) должны полностью отвердиться перед тем, как на них будет нанесена лента
- Оптимальная температура нанесения – 15-25°C
- При нанесении длинных отрезков может быть полезно использование мела для предварительной разметки
- Постепенно удаляйте защитный слой, прижимая ленту к поверхности
- Соединение отрезков ленты осуществляйте встык
- При необходимости удаления, начинайте с угла и медленно тяните ленту перпендикулярно к поверхности
- Если на поверхности остаются следы клея, используйте для удаления цитрусовый очиститель 3М.

**Условия хранения** Оптимальные условия хранения - температура 20°C и 50% относительной влажности

**Срок хранения** Рекомендуется использовать продукт в течение 12 месяцев с даты производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия  
Отдел промышленных клеев и клейких лент  
Тел: +7 495 784 7474  
Факс: +7 495 784 7475

